

## Laqvin Fast Dry BB-systemen

**Vorbewerkingssystemen voor met Burnblock geïmpregneerd hout.**

**Laqvin Fast Dry BB** is een systeem dat speciaal is ontwikkeld voor het coaten van gevelbekleding die is behandeld met Burnblock brandvertragende impregnering. Het **Laqvin Fast Dry BB**-systeem is ontwikkeld om gevelbekleding te beschermen tegen weersinvloeden.

**Laqvin Fast Dry BB** zorgt in combinatie met de speciale hechtpriemer **SX1420** voor een zeer goede hechting en flexibiliteit, waarmee gevelbekleding zeer goed is beschermd tegen weersinvloeden.

**Laqvin Fast Dry BB** EG1570-xxxx moet altijd worden gebruikt met **SX1420** en de afwerkingsinstructies moeten strikt worden opgevolgd. Voor een goede buitenduurzaamheid moeten na installatie van voorbereekte gevelbekleding alle uiteinden, zaagsnedes en gaten worden afgedicht met **EG1570-xxxx** en moet het worden afgewerkt met de aflak EG1570-XXXX.

### Producten:

Productcode	Naam	Beschrijving
SX1420	LAQVIN TON	Primer
EG1570-XXXX	LAQVIN FAST DRY BB	Aflak

### Voorbeelden van afgewerkte systemen:

Systeem	Productcode	Aan te brengen hoeveelheid (g/m)	Drogen	Periode tot (her)afwerking
Vorbewerking	SX1420	Volgens Burnblock-specificatie	Volgens Burnblock-specificatie	Onmiddellijk na installatie, uiterlijk binnen 3 maanden na afwerking door fabriek.
	EG1570-XXXX	Volgens Burnblock-specificatie	Volgens Burnblock-specificatie	
<b>Afgewerkt door fabriek</b>				
Vorbewerking + extra laag	EG1570-XXXX	Volgens Burnblock-specificatie	Volgens Burnblock-specificatie	Tot 5-10 jaar
<b>Opnieuw coaten na installatie</b>				
Ter plaatse opnieuw coaten	EG1570-XXXX	+/- 100 g/m <sup>2</sup>	Drogen aan de lucht	Tot 5-10 jaar

### Onderhoud van afgewerkt systeem:

Systeem	Productcode	Inspectie	Onderhoud
Voorvergrijzing 1-laags	SX1420-XXXX	Slijtage	Geen onderhoud
Afgewerkt systeem	SX1420	Inspectie om de 2 jaar (1.1)	Onderhoud om de 5 jaar (*) (1.2)
	EG1570-XXXX		

(\*) met EG1570-XXXX of een goede kwaliteit acrylaat aflak op waterbasis geschikt voor buitengebruik.

1.1 Het hele object/project controleren op verweerde en/of beschadigde plekken. Indien nodig schoonmaken en bijwerken.

1.2 Het oppervlak reinigen en verweerde plekken licht opschuren. Als er door het hele verfsysteem wordt geschuurd, moet vóór EG1570-XXXX SX1420 worden aangebracht; deze gebieden twee keer voorbehandelen. Het hele object één keer nabehandelen met EG1570-XXXX (\*)

Let op: op brandvertragend geïmpregneerde producten kunnen zoutuitloging en vlekken ontstaan. Dit is niet te voorkomen. Zie ook onze algemene voorwaarden.

#### Uitzonderingen

De garantie van het Bedrijf dekt geen fouten of defecten die te wijten zijn aan: (i) normale slijtage, (ii) gebrek aan onderhoud in overeenstemming met de ingebruikname- of onderhoudsinstructies van de verffabrikant, (iii) gebruik in strijd met gangbare praktijken of de instructies van het Bedrijf, of gebruik voor niet-overeengekomen doeleinden, (iv) fouten of gebreken die redelijkerwijs kunnen worden toegeschreven aan onderliggende materialen, zoals schade als gevolg van het doorsijpelen van hars of looizuur, schade als gevolg van knoesten of eerdere behandelingen (v) herstel of wijzigingen uitgevoerd door anderen dan het Bedrijf, of (vi) andere omstandigheden waarvoor het Bedrijf niet verantwoordelijk is.

**Houd er rekening mee dat de toepassing van het Laqvin Fast Dry BB-systeem in overeenstemming dient te zijn met de bijgeleverde Burnblock-specificatie. Het aanbrengen van te veel extra lagen aflak kan de brandvertragende eigenschappen van de gevelbekleding verminderen.**

Sherwin-Williams Sweden AB  
2023-12-04

**SHERWIN-WILLIAMS**

Performance Coating Group

Jacek Królikowski

Product Manager Interior Building Products

